

Gaine FEP 1,3/1

(Thermorétractable)

FICHE TECHNIQUE

Température de rétreint A partir de +200°C

Coloris standard Transparent.

Coloris non standard Nous consulter.

Spécifications MIL-I-23053/11
UL224

FT – FEP 1,3/1 Thermo – 82lb – 10/05



CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence (En pouce)	Taille de commande (mm)	Pour couvrir des diamètres (mm)		Epaisseur de paroi après rétreint		
		Avant rétreint	Après rétreint	Mini. (mm)	Nom. (mm)	Maxi. (mm)
FEP 1,3/1 3/8"	9,52	12,70	9,73	0,28	0,38	0,48
FEP 1,3/1 7/16"	11,13	14,73	11,38	0,41	0,51	0,61
FEP 1,3/1 1/2"	12,70	16,92	12,95	0,41	0,51	0,61
FEP 1,3/1 5/8"	15,87	21,08	16,18	0,53	0,63	0,74
FEP 1,3/1 3/4"	19,05	25,40	19,40	0,66	0,76	0,86
FEP 1,3/1 7/8"	22,22	29,72	22,63	0,79	0,89	0,99
FEP 1,3/1 1"	25,40	33,78	25,91	0,79	0,89	0,99
FEP 1,3/1 1-1/8"	28,57	38,10	29,08	0,79	0,89	0,99
FEP 1,3/1 1-1/4"	31,75	42,32	32,26	0,79	0,89	0,99
FEP 1,3/1 1-3/8"	34,92	46,56	35,31	0,79	0,89	0,99
FEP 1,3/1 1-1/2"	38,10	50,80	38,61	0,79	0,89	0,99

Concionnement standard : Barre de 1,22 m